

Порошковая краски с декорационным эффектом кожи крокодила

Назначение

Краска имеет хорошие параметры устойчивости, назначением которых является покраска предметов находящихся как внутри так и снаружи помещений. Имеет очень высокую устойчивость на старение при воздействию солнечных лучей UV. Чаще всего находит применение для декорационного покрытия таких элемен оконные рамы и двери, мебель, оснащение дач, мелкие декорационные элементы.

Технические данные

Назначение:	только для профессионального применения
Аппликация:	Корона и ТРИБО
Цвет:	органическая карта цветов
Внешний вид:	структура с декорационным эффектом кожи крокодила
Блеск:	мат
Толщина покрытия:	мин. 120µm
Упрочнение:	стандарт 220°C/15 мин
Удельный вес:	в зависимости от цвета 1,28-1,55грамм/см ³
Расход:	в зависимости от толщины 5 - 9 м ² /кг
Упаковка:	25кг
Хранение:	макс. 12 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Безопасность:	специальная Карта Характеристики

Рекомендации по применению

Поверхность предназначенная для покраски должна быть специально подготовлена.

Правильное приготовление поверхности даст возможность получить максимально высокие параметры свойств. Для получения как можно лучших результатов необходимо контактоваться с нашим Техническим Отделом. При выборе правильного приготовления поверхности необходимо принимать во внимание общие правила, а также получить рекомендации своего поставщика препаратов для приготовления поверхности. Для



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 25

39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236

Fax.: +48 14 681 4236

стандартного приготовления поверхности достаточно будет

обезжирить поверхность предназначенную для покраски. Однако рекомендуем для приготовления применять профессиональное приготовление поверхности предназначенной для порошковой покраски.

Сталь — обезжиривание/пескоструйная обработка/ цинковое или железное фосфатирование

Оцинкованная сталь - обезжиривание/чистка щеткой/хромирование

Алюминий - обезжиривание, хромирование или альтернативные методы

При нанесению краски особое внимание необходимо обратить на наложение толщины покрытия, так как сильно зависит от этого конечный эффект. Чтобы получить лучший декоративный эффект необходимо также обратить внимание на скорость нагревания температуры детали. Рекомендуется для подтверждения правильности установления параметров печи и наложенной толщины провести пробную покраску.

Физические свойства

Адгезия (ISO 2409):	G+0
Удар (ISO 6272):	50см/кг
Эластичность (ISO 6860):	макс. 5мм
Твердость по карандашу(15184):	мин. H
Нагнетание (ISO 1520):	мин. 6мм
Сольная камера (ISO 9227):	макс. 2мм в течении 500 часов.

Информация о продукте

Индекс:	FP.....
Цвет:
Блеск:	Мат
Внешний вид покрытия:	Структура кожи крокодила
Теоретический расход:	6,5 м ² /кг
Рекомендованная толщина покрытия:	120μm

Дополнительные информации

.....



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 25

39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236

Fax.: +48 14 681 4236

Информации представленные в настоящей карте основаны на имеющимся опыте или на лабораторных исследованиях и опубликованы с целью помочь при практическом использовании краски. Фирма не несёт ответственности за потери или ущерб которые могут возникнуть в случае не правильного применения или применения без нашего контроля.