

Полиэфирная античная порошковая краска не требующая покрытия лаком

Назначение

Краска имеет высокие технические параметры и предназначена для декорационного покрытия элементов, которые будут находиться как снаружи так и внутри помещения.

Имеет высокую устойчивость на воздействие света UV.

Благодаря применению использования специального сырья нет необходимости дополнительного покрытия антика лаком. Лаком покрывается покрашенное изделие античной краской только в тех случаях, когда оно подвергается частому истиранию.

Античные краски чаще всего находят применение для декорационного покрытия таких предметов как мебель, предметы домашнего хозяйства, двери, перила, лифты.

Технические данные

Назначение:	только для профессионального применения
Аппликация:	Корона и ТРИБО
Цвет:	медь, серебро, золото или другие
Внешний вид:	крупная или средняя структура
Блеск:	блеск
Толщина покрытия:	мин. 90µm
Упрочнение:	стандарт 180°C/15 мин
Удельный вес:	в зависимости от цвета 1,2-1,6 грамм/см ³
Расход:	в зависимости от толщины 8 - 12м ² /кг
Упаковка:	20 или 25кг
Хранение:	макс. 12 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Безопасность:	специальная Карта Характеристики

Рекомендации по применению

Поверхность предназначенная для покраски должна быть специально подготовлена.

Правильное приготовление поверхности даст возможность получить максимально высокие параметры свойств. Для получения как можно лучших результатов необходимо контактоваться с нашим Техническим Отделом. При выборе правильного приготовления

поверхности необходимо принимать во внимание общие правила, а также получить рекомендации своего поставщика препаратов для приготовления поверхности. Для стандартного приготовления поверхности достаточно будет обезжирить поверхность предназначенную для покраски. Однако рекомендуем для приготовления применять профессиональное приготовление поверхности предназначенной для порошковой покраски.

Сталь — обезжиривание/пескоструйная обработка/цинковое или железное фосфатирование
Оцинкованная сталь - обезжиривание/чистка щеткой/хромирование
Алюминий - обезжиривание, хромирование или альтернативные методы.

Краски с античным эффектом содержат металлический пигмент. При нанесении краски необходимо обратить особое внимание на правильное заземление крашенных элементов. Во время покраски необходимо использовать малое облако хорошо распыленного порошка. Для нанесения краски применять низкое напряжение, не более 60 kV. При покраске антиками толщина покрытия имеет большое значение и необходимо соблюдать рекомендации производителя порошковой краски. Краски с металлическим декоративным эффектом рекомендуется наносить пистолетом — электростатика. При применении пистолета ТРИБО рекомендуем произвести пробную покраску для проверки возможности нанесения данной краски у конкретного Клиента.

Физические свойства

Адгезия (ISO 2409):	G+0
Удар (ISO 6272):	50 см/кг
Эластичность (ISO 6860):	макс. 5 мм
Твердость по карандашу(15184):	мин. H
Нагнетание (ISO 1520):	мин. 6 мм
Сольная камера(ISO 9227):	макс. 2мм в течении 500 часов.

Информация о продукте

Индекс:	FP.....
Цвет:	Медь, серебро, золото
Блеск:	Блеск

Consus

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 25

39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236

Fax.: +48 14 681 4236

Внешний вид покрытия:

Античная структура

Теоретический расход: 9 м²/кг

Рекомендованная толщина покрытия: 90 мкм

Дополнительные информации

.....

.....

.....

.....

Информации представленные в настоящей карте основаны на имеющимся опыте или на лабораторных исследованиях и опубликованы с целью помочь при практическом использовании краски. Фирма не несёт ответственности за потери или ущерб которые могут возникнуть в случае не правильного применения или применения без нашего контроля.